

PU 14 C ECO

重型、弯曲灵活、聚氨酯软管

- 聚醚型聚氨酯
- 极好的耐磨性

介质



特性



构造：
聚醚型聚氨酯

特性：
内壁非常光滑、极好的耐磨性、耐油、无毒、无卤，无软化剂，抗菌抗水解，生态友好型

依据TRGS 727 and ATEX 2014/34 EU 条款，软管钢丝两端接地，适合输送第22品目下的非易燃品的粉尘和大宗物料，以及第2品目下的低静电负荷导电性的气体和液体。

应用：
用于磨损性较强的颗粒粉体物料输送

温度范围：
-40° C 至 + 100° C

颜色：
透明

更多不同型号：
PU 14 C - 食品级型号
Smartflex 1,4 - 阻燃、永久抗静电、抗水解和抗微生物

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
25	–	1,4	38	0,30	0,86	2,85	5344000250
30	–	1,4	45	0,37	0,86	2,85	5344000300
32	–	1,4	48	0,38	0,86	2,85	5344000320
35	–	1,4	53	0,45	0,76	2,47	5344000350
38	–	1,4	57	0,52	0,71	2,28	5344000380
40	–	1,4	60	0,56	0,67	2,19	5344000400

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

基于不同的安装和操作环境，压强指数可能会与表格中标注的有所不同。 若有所疑虑，请描述您想应用在什么工况，我们很乐意为您提供建议。我们可以依据用户的要求提供不同尺寸、颜色和误差的软管。技术参数 (20°C): 04/2024.

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
50	–	1, 4	75	0, 67	0, 57	1, 80	5344000500
60	–	1, 4	90	0, 79	0, 52	1, 71	5344000600
70	–	1, 4	105	0, 92	0, 48	1, 52	5344000700
75	–	1, 4	113	0, 98	0, 48	1, 14	5344000750
80	–	1, 4	120	1, 09	0, 42	1, 14	5344000800
90	–	1, 4	135	1, 23	0, 42	1, 05	5344000900
100	–	1, 4	150	1, 36	0, 38	1, 05	5344001000
110	–	1, 4	165	1, 38	0, 33	0, 95	5344001100
120	–	1, 4	180	1, 42	0, 29	0, 86	5344001200
125	–	1, 4	188	1, 54	0, 24	0, 76	5344001250
140	–	1, 4	210	1, 75	0, 19	0, 67	5344001400
150	–	1, 4	225	1, 82	0, 19	0, 67	5344001500
160	–	1, 4	240	2, 15	0, 19	0, 57	5344001600
175	–	1, 4	263	2, 35	0, 14	0, 52	5344001750
180	–	1, 4	270	2, 55	0, 14	0, 48	5344001800
200	–	1, 4	300	2, 92	0, 14	0, 48	5344002000
225	–	1, 4	338	3, 25	0, 09	0, 38	5344002250
250	–	1, 4	375	3, 57	0, 09	0, 29	5344002500
300	–	1, 4	450	4, 31	0, 09	0, 29	5344003000
350	–	1, 4	525	5, 05	0, 08	0, 24	5344003500
400	–	1, 4	600	5, 75	0, 08	0, 19	5344004000
450	–	1, 4	675	6, 47	0, 07	0, 09	5344004500

依据要求可订制更多尺寸.

25. 04. 2024